



TECHNIKAI ADATLAP

STAIN PROTECTION AQUA

Beton és kőpadló impregnáló.

Általános leírás

A **Stain Protection Aqua** egy vízben oldott, szilán és sziloxán tartalmú szer, padlók impregnálásához és lezárásához. A termékkel kezelt felületek kivételesen magas víz és olajállóságot biztosítanak.

Felhasználási területek

A **Stain Protection Aqua** használható minden természetes kő, beton és terrazzo padlón. Nagyon nedvszívó felületeken, ill. olyan felületeken, ahol a legkisebb mértékű színtérést is el kell kerülni.

Az olajállóság tesztelésére javasoljuk, hogy végezzen próbát a felhordás előtt.

Figyelem! A termékkel kezelt felületek savakkal szembeni foltérzékenysége csökkenni fog, de teljesen nem lesz kiküszöbölhető.

Előnyök

- A **Stain Protection Aqua** alkalmazásával lecsökken a vizes bázisú folyadékok, zsírok, olajok és más szennyezőanyagok behatolása a felületbe.
- A **Stain Protection Aqua** növeli a felület fényességét.
- A kezelt felület az UV védelemnek köszönhetően nem fog idővel megsárgulni.
- A felület nedvszívása a kezelést követően drámaian lecsökken, míg ez a hatás páradiffúziót csak igen kismértékben érinti.
- Kiválóan alkalmazható alapozószerként Stan Protection Solvent felhasználása előtt.

Műszaki jellemzők

- A nedvszívás mértékétől függően, különböző mértékben változhat a felület megjelenése, mivel a szer következtében a színek mélyebbek, élénkebbek lesznek.
- Amennyiben túl sokat hordanak fel a szerből (túltelítődik a felület), a felület jelentősen besötéthet.
- Víz és olajállóság kialakulása a kezelés után 2–6 órával elkezdődik és 24–48 óra elteltével alakul ki teljesen. A **Stain Protection Aqua**-val kezelt területek az alkalmazás után 6 órával járhatóak (+23C⁰-on).
- A kezelendő felület szívásától függően a következő kiadóssági értékekkel lehet számolni. Standard értékek:
 - csiszolt – polírozott felületek esetén: 30–50m² / liter
 - durva felületek esetén: 15–30m² / liter
 - **3D Multi-Level tömörítő**-vel lealapozott felületek esetén: 40–60m² / liter



Iroda: +36 62 / 244 - 726

Anyagfelhasználás

- A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie.
- Először egy kis területet kezeljen be, hogy láthassa a termék színmélyítő hatását a felületen. Ne hígítsa!
Használja koncentráltan.
(Erősen szívóképes felületeken 50%-ban hígítható vízzel 1. rétegnek.)
- Csiszolt vagy polírozott felületen való alkalmazása esetén a terméket vékony rétegben kell felvinni a felületre mikroszálal mop vagy hasonló eszköz segítségével és bele kell azt a felületbe dolgozni. Egy vékony és „kövér” filmrétegnek kell maradnia a felületen.
- Polírozza le a felületről az esetlegesen ottmaradt maradékot mintegy 10–15 perc elteltével polírozógépre helyezett HTC Twister zöld vagy fehér pad-del. Ezáltal a felület sima és fényes lesz.
- Durva és rendkívül nedvszívó felületek esetén **3D Multi-Level tömörítő**vel a felületbe dörzsölve alapozni kell.

Korlátozás

- Az alkalmazás során kerülje a közvetlen napfényt.
- A kezelendő felület hőmérséklete a termék felhasználásakor +10 és +30°C között kell legyen. Mindenféle padlófűtést a kezelés során ki kell kapcsolni.
- Kültéri alkalmazás során mindig csökkenő hőmérsékletnél hordja fel.
- Ne tegye ki a felületet közvetlen nedvességnek, míg a víz és olajálló hatás ki nem alakult.
- A termék fagyveszélyes.

Megjegyzés:

Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.